

Rapport d'essais n° AC23-14754

Panneaux acoustiques réf. KLETONE (995 x 1195 x 50 mm) posés sur des cales de hauteur 300 mm

Aire d'absorption équivalente par objet A_{obj}

Numéro d'essai : 6

Date de l'essai : 21/03/2023


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm (L x l) : 995 x 1195 Masse d'un élément en kg : 6,25
Surface d'un élément en m² : 1,19 Nombre d'éléments : 3
Épaisseur en mm : 50

CONDITIONS DE MESURES

Salle vide **Salle avec matériau**
Température : 18,5 °C Température : 18,5 °C
Humidité relative : 52 % Humidité relative : 53 %
Pression atmosphérique : 101,1 kPa

RÉSULTATS



f	A_{obj}	
	1/3 Octave band	Octave band
50	0,2	
63	0,2	0,2
80	0,1	
100	0,2	
125	0,2	0,4
160	0,9	
200	1,1	
250	1,3	1,2
315	1,3	
400	1,3	
500	1,3	1,3
630	1,3	
800	1,5	
1000	1,4	1,5
1250	1,5	
1600	1,6	
2000	1,6	1,6
2500	1,5	
3150	1,5	
4000	1,5	1,5
5000	1,6	
Hz	m ²	

6, Rue du Bon Marais
76530 Grand Couronne
Wellko
le premier du confort acoustique
www.wellko.fr
Siret : 822 749 040 00033